



Boletim Técnico de Produto **STC**

KO138BNU

Geral

Página 1 de 2

Borracha de Silicone vermelha, dureza 70 +5-0 Shore A, curada com peróxido.

Características:

Pronto para uso

- Vermelha
- Dureza 75 Shore A;
- Boa desmoldagem
- Ótimas propriedades mecânicas
- Ótima resistência ao intemperismo
- Atóxico

Aplicações:

- Uso geral
- Aplicações diversas, composto indicado para moldagem por compressão, transferência e injeção simples.
- Peças que terão contato com alimento: vedações, utensílios, etc. Recomenda-se pós cura para tais aplicações.

Propriedades Típicas

Clientes: Não utilizar estes valores na confecção de especificações. Favor contatar o Departamento de Vendas STC caso necessite montar especificações usando dados deste produto.

Método de Ensaio	Propriedade	Unidade	Valor
Propriedades do material não curado			
	Cor		Vermelha
Propriedades após cura 5 minutos a 177°C			
Pós cura a 4 horas 180°C			
ASTM D2240	Dureza	Shore A	74

*Testes são realizados de acordo com os métodos internos da STC Silicones (DTMA s) , os quais são na maioria dos casos, baseados ou similares aos métodos ASTM: American Society for Testing and Materials

Como Usar:

Este material é fornecido pronto para uso. Temperaturas típicas de moldagem estão entre 160 a 190°C sendo que o tempo e temperatura dependem principalmente do tamanho e configuração geométrica do molde. As condições ótimas de processamento devem ser verificadas pelo usuário em testes práticos.



Boletim Técnico de Produto **STC**

KO138BNU

Geral

Página 2 de 2

-
- Precauções e Manuseio:** Antes de utilizar o produto leia atentamente a Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico - FISPQ, e os rótulos da embalagem, conversem com um de nossos representantes.
- Embalagem:** Disponível em caixas de papelão , envolvidos individualmente em filme plástico. Outros formatos e embalagens, contatar nosso departamento comercial ou representantes locais.
- Estocagem e Vida Útil:** Este produto é garantido por 60 dias a partir da data de fabricação se armazenado na sua embalagem original fechada em temperatura inferior a 40°C;
- Limitações:** Não utilizar este produto para aplicações médicas ou farmacêuticas. Este produto não foi testado e desenvolvido para tais aplicações.
Processado de modo apropriado, o produto é adequado para produção de materiais que terão contato com alimentos.
O atendimento aos requerimentos de normas especificas com relação aos efeitos de gosto, cheiro e migrações em alimentos, devem ser garantidos pelo fabricante do produto acabado.
- Saude Meio Ambiente:** Verificar a FISPQ do produto e legislação local.
- Garantia:** AInformações apresentadas neste boletim de produto são dadas de boa fé e representam o estado atual de nosso conhecimento, porém, não devem ser utilizadas em substituição a testes do cliente para garantir que este produto é adequado e seguro para a aplicação específica desejada já que os métodos e condições de utilização de nossos produtos pelos usuários estão além de nosso controle. Portanto, o uso deste produto é de inteira responsabilidade do usuário e a STC não se responsabiliza por quaisquer perdas incorridas do mau uso deste produto.